

Pryž FPM 75 ± 5 Sh

Název produktu:	Pryž FPM 75 ± 5 Sh	Číslo data sheetu:	D-0181-0-CZ	Datum vzniku:	15. 02. 2022
		Datum revize:		Strana:	1 / 1

Materiál: FPM

Technické parametry

Tvrdost shore a podle din 53505	75 ± 5 Sh
Barva	černá
Rozsah pracovních teplot	-15 °C až +200 °C
Maximální teplota (krátkodobě)	+275 °C
Pevnost v trhu podle din 53504	8 MPa
Tažnost podle din 53504	200 %
Tlaková deformace podle din 53517	22h, 200 °C, 45 %
Odolnost proti oleji	velmi dobrá
Odolnost proti benzínu	velmi dobrá
Odolnost proti kyselinám	velmi dobrá
Odolnost proti louhům	velmi dobrá
Odolnost proti ozónu	velmi dobrá
Odolnost proti povětrnostním vlivům	velmi dobrá
Poznámky	neobsahuje síru, samozhášecí efekt

kategorie: vynikající – velmi dobrá – dobrá – podmíněně – nedoporučuje se



Pokorny industries s.r.o.

Trnkova 115, 628 00 Brno
Czech Republic
telefon: +420 532 196 711
info@pokornyindustries.com



Veškeré technické údaje jsou založeny na našich měřeních a zkušnostech a jsou pouze orientační. Uvedené parametry se vzájemně ovlivňují pokud se vyskytují společně a v mezních případech musí být konzultovány. Výrobce nezodpovídá za chybnou interpretaci uvedených údajů a nesprávné aplikace těsnění.

pokornyindustries.com

