

Hylomar Universal Blue

Název produktu:	Hylomar Universal Blue	Číslo specifikace produktu:	D – 0190-1-CZ	Datum vzniku:	14. 06. 2022
		Datum revize:		Strana:	1 z 1



Polyester Polyol/Polyuretanová jednosložková těsnicí a tmelící pasta. Netvrdne a je stabilní i při vysokých teplotách. Tento výrobek lze použít jako náhradu tradičního těsnění nebo opatřením tradičního těsnění vrstvou UB výrazně zvýšit jeho vlastnosti. Umožňuje kontakt kovu na kov, zajišťuje velmi silný struktuální spoj. Časově neomezená zpracovatelnost a instalace, odolává vibracím. Odolný vůči ohni, prachu, vlhkosti, motorovým plynům, vodě, směsím glykol/voda, metanol/voda, naftovým a syntetickým diesterovým mazacím olejům, benzínu a petrolejovým palivům a fluorkarbonovým chladivům, rychlým změnám teplot. Snadná vertikální a spodní aplikace díky nestékavosti; Snadná demontáž díky netuhnoucím kvalitám.

ZPŮSOB POUŽITÍ:

Všechny povrchy musí být čisté a suché před použitím. Naneste tenkou vrstvu na oba povrchy. Spojte povrchy a sešroubujte, utáhněte šrouby za několik minut.

TYPICKÉ APLIKACE:

Pro utěšňování benzínových a naftových motorů a automobilových převodovek. Vodní a olejová čerpadla, kontrolní kryty přístrojů, hlavy válců a spodky klikových skříní, předlisované těsnění, izolace motorů vůči povětrnostním podmínkám a rozvaděčů vysokého napětí, sací potrubí, kryty rozvodových řetězů, spoje olejových čerpadel, převodovkových skříní a převodovkových komponentů, těsnění závitů, plynové turbíny, chladicí generátory, turbo-vakuové systémy a veškeré strojové, přístrojové a motorové povrchy. Tento produkt byl vyvinut pro těsnění vody a oleje v motorech s maximálním tlakem a teplotou.

Barva	modrá, černá;
Teplotní rozsah	-50 °C až + 250 °C
Tloušťka vrstvy	0,03 mm
Typická povrchová úprava	3,0 μm Ra
Pokrytí plochy množstvím 100 g	1,275 m ²
Krytí produktu po zaschnutí	4 mg/cm ²

Balení: tuby 40 g (blister), 40 tub (karton), 100 tub (karton), 350 g kartuše

Skladovatelnost: 5 až 25 °C, 2 roky

- H315 - Dráždí kůži.
- H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
- H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
- H351 - Podezření na vyvolání rakoviny.
- P201 - Před použitím si obzarejte speciální instrukce.
- P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/ par/aerosolů.
- P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
- P308 + P313 - Při expozici nebo podezření na ni vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.



Pokorný industries s.r.o.

Trnkova 115, 628 00 Brno
Czech Republic
telefon: +420 532 196 711
info@pokornyindustries.com



Veškeré technické údaje jsou založeny na našich měřeních a zkušenostech a jsou pouze orientační. Uvedené parametry se vzájemně ovlivňují pokud se vyskytují společně a v mezních případech musí být konzultovány. Výrobce nezodpovídá za chybnou interpretaci uvedených údajů a nesprávné aplikace těsnění.

pokornyindustries.com

